



XX[®]
+ **LEWIS[®]**

**SYSTEEM ISOLERENDE CHAPE XX[®]
MET ZWALUWSTAARTPLAAT LEWIS[®]
VOOR RENOVATIE OP HOUTENVLOER EN BALKLAAG**

XX[®] + LEWIS[®]

Systeem isolerende chape XX[®] met zwaluwstaartplaat LEWIS[®], voor renovatie op houtenvloer en balklaag

PRODUCT	De firma's Edilteco en REPEL hebben een systeem samengesteld, dat zowel een sterk isolerende als een lichte uitvoering voor renovatie van de oude houten vloeren mogelijk maakt. Het is samengesteld uit de beide produkten: isolerende chape XX [®] en profiel LEWIS [®] .
ISOLERENDE CHAPE XX[®]	De XX [®] is een isolerende chape, inclusief een bewapening van polyester vezels van 9 mm. Het produkt bestaat uit geëxpandeerde polystyrene kogels van 2 mm omhuld met toeslagstof E.I.A. en gemengd met 500 kg cement en zand per m ³ . Hierdoor kan de tegelvloer reeds na 48 uur geplaatst worden.
PROFIEL LEWIS[®]	LEWIS [®] platen zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt van kwaliteitsstaal, deze dienen als draagvloer voor de XX [®] .
VOORDELEN VAN DIT SYSTEEM	<ul style="list-style-type: none"> · Renovatie van oude houtenvloeren met een minimale dikte: profiel + isolerende chape = totale dikte van 66 mm. · Thermische isolatie λ: 0,104 W/mK. · Akoestische isolatie: 17 dB en 5 cm. · Zéér laag gewicht van het systeem: 39 kg/m² in dikte van 66 mm. · Drukweerstand: 3,20 MPa. · Zéér gemakkelijk te plaatsen. · Tegelvloer kan na 48 uur geplaatst worden.
VERWERKING	<ul style="list-style-type: none"> · Plaatsen van LEWIS[®] zwaluwstaartplaat, volgens verwerkingsadviezen van de firma REPEL. · Plaatsen van chape XX[®], volgens de legvoorschriften van Edilteco. · Plaatsen van de eind bekleding, zie tabel op de documentatie van XX[®]. <p>Voor specifieke uitvoeringen neemt U contact met Edilteco en REPEL raadpleeg onze internet site www.edilteco.be en www.repel.be.</p>

Alle informatie op dit blad moet worden beschouwd als indicatief en niet aansprakelijk voor onze aansprakelijkheid. Er kan geen garantie worden gegeven over de informatie als deze niet wordt toegepast in "de regels van de kunst". In feite zijn de vermelde gegevens afkomstig van testen die in het laboratorium zijn uitgevoerd en de toepassingen ter plaatse, evenals de meteorologische omstandigheden, waardoor hun kenmerken aanzienlijk kunnen worden gewijzigd. Het gebruik moet altijd de relevantie van het gebruik van het product controleren en de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen. Bovendien moet het voldoen aan alle productimplementatie-informatie Edilteco S.p.A behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De publicatie van deze handleiding op elk medium annuleert en vervangt alle vorige versies of andere gepubliceerde technische documenten.

FT XX[®] + LEWIS[®] . Rev 01/2019 . NL



VLOER Isolerende lichtgewicht mortels



Edilteco Benelux S.A.
Avenue de Fontenelle 5 . 6220 Fleurus België
tel +32 (0)2 521 13 32 . fax +32 (0)2 524 33 67
www.edilteco.com . info@edilteco.be

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproductie verboden zonder toestemming.



REPEL b.v. Bouwspecialiteiten
Pieter Zeemanweg 107 . Postbus 102 . NL 3300 AC Dordrecht
tel +31 (0)78 617 44 00 . fax +31 (0)78 617 10 06
www.repel.nl . repel@repel.nl