



EDILKRONOS UNIVERSAL

UNIVERSELE HECHTPRIMER VOOR NIET-ABSORBERENDE ONDERGRONDEN

EDILKRONOS UNIVERSAL Universele hechtpriemer voor niet-absorberende ondergronden		
SAMENSTELLING	Edilkronos Universal is een gebruiksklare, ééncomponent primer op basis van synthetische harsen. Deze garandeert een zeer sterke hechting , essentieel voor het aanbrengen van zelfnivellerende egalisatielaagen, vloeibare mortels of cementdekvloeren op niet-absorberende ondergronden. De kenmerkende rode kleur maakt een eenvoudige visuele controle tijdens het aanbrengen mogelijk.	
TOEPASSINGSGBIEDEN	<p>Hechtingsbevorderend additief op niet-absorberende oppervlakken, geschikt voor renovatietoepassingen door overlagen op binnen- en buitenvloeren zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Keramische vloeren, tegels, cementtegels. · Natuursteen, mits stabiel en goed bevestigd. · Betonvloeren, gevulderd met helikopter of niet-absorberend beton. · Niet-absorberende cementdekvloeren, compact en glad. <p>Deze hechtpriemer is ontworpen voor het aanbrengen van producten zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zelfnivellerende egalisatiemortels (type Kronos Autoliv). · Vloeibare mortels. · Cementdekvloeren. 	
VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> · Klaar voor gebruik: geen verdunning nodig, onverdund gebruiken. · Eenvoudig gelijkmatig aan te brengen zowel met roller als met kwast. · Ook toepasbaar bij lage temperaturen (tot +3 °C). · Grotere veiligheid voor gebruik op de bouwplaats: niet giftig en niet ontvlambaar, respecteert het milieu en de gezondheid van de gebruikers. · Eenvoudige reiniging van het gereedschap met water. 	
GEBRUIKSAANWIJZING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorbereiding van de ondergrond: reinig het te behandelen oppervlak zodat het schoon, droog en volledig vrij is van stof, bewerkingsresten en elk ander losmakend element of dat een correcte toepassing en/of perfecte hechting kan verhinderen; eventuele scheuren of haarscheurtjes (mits stabiel) moeten vooraf worden afgedicht. 2. Toepassing: voor gebruik schudden. Edilkronos Universal moet rechtstreeks op het te behandelen oppervlak worden gebruikt. Niet verdunnen met water of andere producten. 3. Methode: breng het product gelijkmatig aan, eerst in één aanbrengrichting en vervolgens de eerder uitgevoerde richting kruisen, om een betere gelijkmatigheid van de applicatie te garanderen. 4. Uitharding: voordat het kan worden belopen en bedekt, moet de uithardingstijd van 2-4 uur worden afgewacht, afhankelijk van de temperatuur en de omgevingsvochtigheid. 	
VERPAKKING EN OPSLAG	<ul style="list-style-type: none"> · Verpakking: jerrycans van 5 kg en 20 kg. · Opslag: maximaal 12 maanden in een goed gesloten originele verpakking, beschermd tegen vorst en bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C. 	
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Uiterlijk	Viskeuze vloeistof
	Kleur	Rood
	Soortelijk gewicht	Ongeveer 1,50 ± 0,05 kg/L
	pH	8,50
	Verbruik	0,2-0,3 kg/m ² [afhankelijk van de ondergrond]
	Gebruikstemperatuur	Van +5 °C tot +35 °C
	Minimale filmvormingstemperatuur	+3 °C
	Vorstgevoelig	Ja
Ontvlambaar	Nee	
<p>Alle informatie op deze fiche is indicatief en niet bindend. De gegevens zijn het resultaat van onze laboratoriumtesten waaruit volgt dat de kenmerken kunnen variëren naar gelang de plaats, de plaatsing en de weersomstandigheden. De gebruiker moet de productgeschiktheid controleren in functie van het specifieke gebruik en aanvaardt volledige aansprakelijkheid die inherent is aan en voortvloeit uit het gebruik van het product zelf; alsmede leeft de gebruiker ook alle gebruiksregels na die in het algemeen aan de «regel van de kunst» kunnen worden toegeschreven. Edilteco Benelux heeft het recht om aanpassingen van deze technische fiche te maken, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze fiche vervangt alle vorige fiches.</p>		